



Taśma FASCON EPDM

Taśma EPDM nadaje się doskonale do uszczelniania budowli i różnych elementów konstrukcyjnych, narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem. Poprzez swoją wysoką odporność na starzenie, stosuje się ją również do konstrukcji fasad wentylowanych między okładziną fasadową a podkonstrukcją.

ZASTOSOWANIA

- do uszczelnienia budowli dla elementów konstrukcyjnych, narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem
- dla fasad wentylowanych konstrukcje





ZALETY

- wodoszczelna — nie wchłania wody, woda nie ma wpływu na materiał
- stabilność chemiczna, w przypadku kontaktu z innymi materiałami, EPDM nie zmienia się
- wysoka odporność na starzenie
- samoprzylepna

DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH

Szerokość rolki	80 mm	100 mm	120 mm
Długość rolki	20 m	20 m	20 m
Zawartość opakowania / rolek	8	7	2

DANE PRODUKTU

Skład	EPDM Kauczuk	
Grubość	1,6 mm	
Odporność na temperatury	- 35 °C - + 80 °C	
Siła zrywająca	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Dalsza odporność na rozerwanie	 356 N	 544 N
Odporność na ścinanie spoin fugowych	625 N/50 mm	
Odporność na UV	trwały	
Klasa przeciwpożarowa	E	
Kolor	czarny	
Skladowanie	W chłodnym i suchym	

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBRÓBK

Obrabiane materiały nie mogą zawierać pyłu i smarów, ponadto podłoża muszą być również suche i nośne. Im większy jest nacisk, tym lepsza jest przyczepność.

10/2017_PL

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com