



ZASTOSOWANIA

- Przyklejanie zakładki i połączeń dla membran fasadowych OMEGA UDÜ-s 330 i QMEGA

ZALETY

- Odporny na zmiękczacze
- Odporny na olej, benzynę, nienasycone kwasy i
- alkalia
- jednoskładnikowy
- odporny na rozpuszczalniki

OMEGA N55 Klej

Do uszczelniającego przyklejania okryć fasadowych i dolno- dachowych do siebie oraz do mocowania ich do betonu, drewna, blachy.

DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH

Opakowanie / puszka	2,0 kg	4,5 kg
---------------------	--------	--------

DANE PRODUKTU

Budowa	Nitryl- kauczuk
Grubość	0,88 g/cm ³
Temperatura użytkowania	0 °C - + 40 °C
Zużycie	40 g/m
Czas schnięcia suchy/mokry	10 min / 4 min
Składowanie	12 miesięcy nieotwarty, Temperatura pokojowa
Kolor	żółtawy

PRZETWARZANIE **OMEGA** N55 Klej

Przyklejanie na mokro: nałożyć klej OMEGA N55 jednostronnie na suchą, wolną od tłuszczu i kurzu powierzchnię. Części przeznaczone do sklejania mogą zostać połączone w czasie schnięcia kleju.

Podkład: dla złożonych, porowatych albo mocno zasysających podłoży można użyć kleju kann OMEGA N55 również jako podkładu. W tym celu nałożyć cienką warstwę na podłoże - przewietrzyć ok. 15 min. – posmarować okrycie i natychmiast nacisnąć.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com