



VÝHODY

- silné zvýšenie príľnavosti na hladké povrchy
- tvorí príľnavú vrstvu, samolepiaci
- spracovateľný od -10° C (vzduchu a teplota materiálu)

BUBI LF Adhézný základný náter

BUBI LF Adhézný základný náter je kvalitný prípravný náter bez rozpúšťadiel určený k optimalizácii príľnavosti všetkých akrylátových, butylových a bitumenkaučukových lepiacich pások. Je použiteľný na všetky savé minerálne podklady ako je napr. sádra, betón, cementová omietka, porobetón, tehlové a silikátové murivo s vrstvou uhladenej cementovej malty so škárami, ako aj na aglomerované drevo a bežné drevo. Jednoduché použitie aj na polystyrén, EPS, XPS atď. BUBI LF Adhézný základný náter je samolepiaci a má dobrú odolnosť proti vode a teplu.

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Balenie	Dávkovacia fľaša	Kanister
Veľa	1 kg	5 kg

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	vodnatá akrylátová polymérová disperzia, bez rozpúšťadiel
Vlastnosti vrstvy	elastická
Doba schnutia	15 - 40 min
Teplota spracovania	- 5 °C - + 35 °C
Spotreba	10 m ² / kg
Skladovanie	12 mesiacov v uzavretej nádobe, v suchu, tesne uzavretý + 15 °C - + 25 °C, bez priameho slnečného žiarenia, nie je odolný proti mrazu!

09/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

BUBI LF Adhézný základný náter

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, zbavený mastnoty, oleja a prachu.

BUBI LF Adhézný základný náter je treba pred použitím dobre zamiešať. Rovnomerne nanášať pomocou valčeka alebo štetca (porézne povrchy pretrieť dvakrát) a nechať zaschnúť.

Dbajte na rovnomerný náter!

Pred pritlačeníím lepiacej pásky nechajte základný náter odvetrať, pokiaľ nebude priesvitný. Zhutnutý náter sa môže rozriediť s vodou.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com