



## FASCON EPDM- páska

EPDM páska je ideálna na použitie pri izolácii budov a rôznych stavebných komponentov, ktoré nie sú vystavené vysokému tlaku vody. Vďaka svojej vysokej odolnosti voči starnutiu sa tiež používa pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie medzi opláštenie budovy a spodnú konštrukciu stavby.

### OBLASŤ POUŽITIA

- k izolácii stavebných prvkov, ktoré nie sú vystavené silnému tlaku vody
- pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie





### VÝHODY

- neabsorbuje vodu, voda nemá žiaden vplyv na materiál
- chemická stabilita, v kontakte s ostatnými materiálmi sa kaučuková vrstva nemení
- vysoká odolnosť proti starnutiu
- Páska je samolepiaca

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	80 mm	100 mm	120 mm
Dĺžka role	20 m	20 m	20 m
Obsah kartónu / role	8	7	2

### ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	EPDM Kaučuk
Hrúbka	1,2 mm
Tepelná odolnosť	- 35 °C - + 80 °C
Ťahová sila	 198 N/50 mm  185 N/50 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu:	 356 N  544 N
Protišmyková odolnosť spojovacích švov	625 N/50 mm
Odolnosť UV-žiarenie	odolný
Trieda horľavosti	E
Farba	čierna
Skladovanie	v chlade a v suchu

### SPRACOVANIE

Použitie materiálu musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť taktiež suché a stabilné. Čím vyšší tlak je pri lepení vyvinutý, o to lepšia je príľnavosť.

04/2021\_SK

ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Box 20059  
161 02 BROMMA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com