



OMEGA N55 Lepidlo

K vetrotesnému a vodotesnému lepeniu fasádnych a strešných fólií a k priamemu napojeniu na betón, drevo a plech.

OBLAST POUŽITIA

- lepenie presahov a zakončení OMEGA UDO 330 a OMEGA fasádnych fólií

VÝHODY

- Odolné proti zmäkčovadlám
- Odolné proti oleju, benzínu, zriedeným kyselinám aj zásadám
- Jednozložkové
- Prilnavosť na rôznych podkladoch, napr. drevo, betón, plech

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Balenie / plechovka	2,0 kg	4,5 kg
---------------------	--------	--------

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	nitrile rubber
Hustota	0,88 g/cm ³
Teplota spracovania	0 °C - + 40 °C
Spotreba:	40 g/m
Tvorba povlaku: za sucha / za mokra	10 min / 4 min
Skladovateľnosť	12 mesiacov, neotvorené; v suchu, pri izbovej teplote
Farba	žltá

10/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

OMEGA N55 Lepidlo

Mokrý zlepenie: OMEGA N55 Lepidlo jednostranne naniesť na suchú a nemastnú lepiacu plochu. Zlepované časti sa môžu počas doby tvorenia vrstvy spolu zlepíť.

Penetračný náter: Pri ťažkých, poróznych a veľmi savých povrchoch sa OMEGA N55 Lepidlo môže použiť aj ako prednáter. Naneste tenkú vrstvu na podklad – ca. 15min. to nechajte schnúť – fóliu natrieť a okamžite pritlačiť.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com