



OMEGA QSM

Pre rovnomerné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie.

OBLAST POUŽITIA

- Pre rovnomerné vetruodolné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie

VÝHODY

- jednozložkový
- na báze rozpúšťadla
- pre priame použitie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



aplikačná fľaša so štetcom

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Objem v nádobe / plechovka	1 litre
----------------------------	---------

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Tetrahydrofuran
Hustota	0,89 g/cm ³
Teplota spracovania	od 0 °
Spotreba	ca. 7ml / lfm
Forma	tekutá
Skladovanie	pri izbovej teplote
Obsah rozpúšťadla	organické rozpúšťadlo 99,9 %

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Lepiacu hmotu pomocou aplikačnej fľaše so štetcom rovnomerne naniesť na povrch (s odstupom pásov asi 4 cm). Okamžite priložiť fóliu a chrbtom ruky zľahka pritlačiť, v prípade použitia prítlačného valca v pravouhлом postavení k predtlačnému švu (nedôjete k pokrčeniu).

Bezpečnostná poznámka! Odporúča sa pri práci používať ochranné okuliare.

12/2019_SK

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com