



OMEGA WD Protiveterná fólia

Difúzne otvorená protiveterná fólia z trojvrstvovej polypropylénovej kombinácie netkanej textilie. Fólia je určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie vo fasáde. Fólia chráni stavebný dielec alebo tepelnú izoláciu pred poveternostným vplyvom a pred prienikom vonkajšieho vzduchu.

PREDNOSTI

- extrémne paropriepustná
- odolná proti vetru
- odolná proti roztrhnutiu
- mäkká, jemná
- odolná proti poveternostným vplyvom

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	1,50 m	3,0 m
Dĺžka role	50 m	50 m
Plocha role	75 m ²	150 m ²
Hmotnosť role	8 kg	15 kg

ÚDAJE O VÝROBKU ZODPOVEDÁ NORME EN 13859-1 / EN 13859-2

Zloženie	Trojvrstvová kombinácia polypropylénovej netkanej textilie
Hrúbka	0,59 mm
Farba	antracit
Plošná hmotnosť	100 g/m ²
Hodnota sd	0,02 m
Teplotná odolnosť	-40 °C - +80 °C
Odolnosť proti UV-žiareniu	2 mesiace
Vodný stĺpec EN 1928	W1
Možnosť rozťahnutia EN 12311-1	↔ 75 (-35/+45)% ↔ 90 (±50) %
Max. sila ťahu EN 12311-1	↔ 200 (±10)N/50 mm ↔ 110 (-10/+70)N/50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	↔ 80(-5/+40) N ↔ 110(-10/+40) N
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu
Trieda horľavosti EN 13501-1 / EN 11925-0	E

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



OMEGA QUILLI



AIRSTOP Tesniaci tmel SPRINT

10.2017_SK

ISOCELL

NÁVOD NA POKLÁDKU PROTIVETERNÁ FÓLIA OMEGA WD

OMEGA WD protiveterná fólia sa upevňuje na konštrukciu s potlačenou stranou smerom von a to pomocou sponkovacej pištole. Pri vzájomnom napojení fólií doporučujeme prevedenie s 10 cm presahom.

Napojenie/ zlepenie OMEGA WD protiveternej fólie medzi sebou alebo pri spojoch je možné pomocou AIRSTOP SPRINT tesniaci tmel alebo pomocu OMEGA QUILLI.

Spracovávané materialy musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Tesniaci tmel prevezme pri zlepení funkciu tesnenia, a nie funkciu silového spojenia.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com