



UNI MS Lepiaci a tesniaci tmel

UNI MS Lepiaci a tesniaci tmel je odolný proti UV- žiareniu, trvale elastický, pretierateľný a neutrálne hybridný tesniaci tmel na báze MS – polymérov. Je vhodný pre utesnenie a k zlepeniu rôznych materiálov v celej domácnosti, vnútri aj vonku, ako napr. k zlepeniu OMEGA fasádnych fólií, k utesneniu škár v oblasti okien a strešných plôch. Dá sa použiť aj pre zlepenie a vyplnenie škár v podlahách, v sokloch.

Má dobrú príľnavosť k rôznym podkladom, obzvlášť ku sklu, k plechom, smaltovaným povrchom, ku drevu, k betónu, ku kameňu, k dlaždiciam, k plastom. Malá príľnavosť k čistej sádre.

VÝHODY

- takmer bez zápachu
- bez rozpúšťadla, silikónu a izokyanátu
- lepené škáry sú trvale elastické
- tmel je pretierateľný, vodeodolný
- odolný proti UV- žiareniu
- teplotne odolný od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- nepení
- pre vnútorné a vonkajšie použitie
- dá sa použiť aj na vlhké podklady
- nemá korozívny účinok voči kovu

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Balenie	Kartuša	črievko
Veľa	310 ml	600 ml
Farba (po vytvrdnutí)	biela + čierna	biela + čierna
Obsah kartónu	20	20

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	MS- polymér
Hustota	1,45 g/cm ³
Teplota pri spracovávaní	+ 5 °C - + 35 °C
Tvrdosť podľa Shorea	25 (±5)
Doba vytvorenie povlakov	10 min
Skladovateľnosť	12 mesiacov, neotvorené, +10° - +25° C, v suchu bez priameho slnečného žiarenia
Vytvrdnutie	2 mm / deň
Povolená celková deformácia škáry	25 %

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

UNI MS Lepiaci a tesniaci tmel

UNI MS Lepiaci a tesniaci tmel sa nanáša pomocou ručnej tlakovej pištole jednostranne, priamo na čistú, nemastnú a bezprašnú plochu alebo škáru. Prach, masťotu, olej alebo volné časti je nutné vopred odstrániť. Pred použitím doporučujeme spraviť skúšku prílnavosti. Pred použitím dodatočného náteru (napr. syntetická živica) doporučujeme skontrolovať, či použitý dodatočný náter má rovnaké elastické vlastnosti (ako použitý tmel), aby nedošlo k popraskaniu dodatočného náteru pri vyrovnávaní trvalých stavebných pohybov zlepenej plochy.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com