



PODROČJA UPORABE

- Lepljenje prekrivnih in priključnih stikov za fasadne membrane OMEGA in OMEGA UDO-s 330

PREDNOSTI

- odporno na mehčala
- odporno na olja, bencin, razredčene kisline in luge
- enokomponentno
- Dober oprijem na različne vrste površine, npr. les, beton ali kovino

OMEGA N55 Lepilo

Lepilno sredstvo za vetrotesno in vodotesno vzajemno lepljenje z akrilatom ali s TPU preplaščenih fasadnih in podstrešnih membran ter za pritrditev na beton, les in pločvino.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Posoda velikost / Odmerka	2,0 kg	4,5 kg
---------------------------	--------	--------

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Nitril-kavčuk
Gostota	0,88 g/cm ³
Temperatura obdelave	0 °C - + 40 °C
Poraba	40 g/m
Čas strj. povr. suho / mokro	10 min / 4 min
Čas skladiščenja	12 mesecev, zaprto, temperatura prostora
Barva	rumenkasta

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

OMEGA N55 Lepilo

Mokro lepljenje: OMEGA N55 lepilo enostransko nanese na suho, nemastno in brezprašno podlago. Lepljene elemente lahko spojite že medtem, ko se lepilo suši.

Prednamaz: pri težkih, poroznih ali močno vpojnih podlagah lahko lepilo OMEGA N55 uporabite tudi kot prednamaz. Pri tem podlago na tanko premažete, pustite sušiti približno 15 min, premažete membrano in takoj spojite.



INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL