



OMEGA WD SK DUO

Difuzijsko odprta, trislojna vetrotesna folija iz strukturiranega polipropilena za polaganje neposredno na lesni opaž ali toplotno izolacijo pri fasadi. Strukturo in toplotno izolacijo štiti pred vremenskimi vplivi in pred vdorom zunanjega zraka.

VRSTA UPORABE

- za polaganje neposredno na toplotno izolacijo ali na lesni opaž

PREDNOSTI

- močno prepušča paro
- vetrotesna
- odporna na trganje
- mehka
- visoka odpornost

PRIPOROČENA OPREMA



OMEGA QUILLI

AIRSTOP Tesnilna masa SPRINT

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina role	1,50 m
Dolžina role	50 m
Površina role	75 m ²
Teža role	8 kg

PODATKI O IZDELKU V SKLADU S STANDARDOM EN 13859-2

Sestava	PP - flis membrane
Debelina	0,59 mm
Barva	črna
Teža površine	100 g/m ²
SD - vrednost	0,02 m
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C (kratkoroč. 100 °C)
UV-odpornost	2 Mesecev
Odpornost na prepustnost vode EN 1928	W1
Raztezek EN 12311-1	↔ 75 (-35/+45)% ↔ 90 (±50) %
Najvišja natezna trdnost EN 12311-1	↔ 200 (±10)N/50 mm ↔ 110 (-10/+70)N/50 mm
Odpornost na nadaljnje trganje EN 12310-1	↔ 80(-5/+40) N ↔ 110(-10/+40) N
Skladiščenje	na suhem in hladnem
Požarni razred EN 13501-1	E

08.2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO **OMEGA** WD SK DUO

OMEGA WD SK DUO vetrna zaščita se na nosilno konstrukcijo mehanično pritrujuje s spenjačem. Prekrivanje naj znaša vsaj 10 cm.

Lepljenje OMEGA WD SK DUO vetrne zaščite med sabo ali pri priključkih se izvede s tesnilno maso AIRSTOP „SPRINT“ ali z OMEGA QUIILLI. Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. Lepilo prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com