

# LVD EPDM - Celični kavčuk

Absorbira gibanja razpok in elementov. Tesni pred vetrom in je toplotno izolativen. Zaradi posebnega profila tesnila in mehke celičnega kavčuka izkazuje tudi ob manjšem pritisku zelo dobre tesnilne lastnosti.

## PODROČJA UPORABE

- absorbira gibanja razpok in elementov
- zatesni pragove
- zatesnitev zgornjega in spodnjega pasu
- zatesnitev stikov sten
- zvočna izolacija za stene in strop

## PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- visoka odpornost na staranje
- vetrotesen in toplotno izolativen

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH (TIP LVD)

Širina koluta	35 mm	70 mm	120 mm
Dolžina koluta	50 m	50 m	25 m
Debelina	10 mm	10 mm	10 mm
Pakiranje / Kolotov	6	5	6

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM — celični kavčuk
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 150 °C
Sd - vrednost	130 m
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vzeli znaša max 75% višine profila
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	> 50 Let
Barva	črna
Skladiščenje	na suhem in hladnem

## SMERNICE ZA OBDELAVO

Tesnilo se pritrdi s sponkami.

10/2017\_SI

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com