

# Tesnjenje gradbenih el. ST – tesnilo / GV – tesnilo

Zatesnitev s celičnim kavčukom EPDM vsebuje edinstvene prednosti. Ta sistem tesni proti vlagi, mrazu, toploti, vetru in hrupu, hkrati pa vsebuje tudi lastnosti za odbijanje vode. Zaradi zaprtih celic ima to tesnilo tudi izjemne izolativne lastnosti. Ta tesnila odlikujejo dobre lastnosti ponastavitve oblike ter visoka odpornost na staranje. Izpolnjuje zahteve meril proti naraščanju vlažnosti. P-5086/7244-MPA BS. Ustreza zahtevam kataloga s kriteriji Toxproof.

## PODROČJA UPORABE

- zatesnitev pragov in končnih stenskih elementov
- proti vlagi
- proti mrazu
- proti toploti
- proti vetru
- proti hrupu

## PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- visoka odpornost na staranje

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH (TIP ST)

Širina koluta	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	250 mm	420 mm	420 mm
Dolžina koluta	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	20 m	25 m	20 m
Debelina	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
Pakiranje / Kolotov	10	8	8	6	6	6	3	4	2

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	2 cevki Ø 10 mm Ø ali 20 mm iz EPDM- celičnega kavčuka na 0,2 mm PE- foliji
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C
Sd - vrednost	130 m
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vzrzi znaša max 75% višine profila
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	> 50 Let
Barva	črna, PE- folija transparentno modra
Skladiščenje	na suhem in hladnem

## SMERNICE ZA OBDELAVO

Tesnilo s folijo položite obrnjeno navzgor oz. navzven. S folijo, obrnjeno navznoter, se lahko namesti tudi v podlago iz malte. Ob pritjevanju na končne elemente je potrebno folijo pripeti. Pozor: ne spenjajte skozi cevke!!!

10/2017\_SI

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREAU BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com