



UNI MS Lepilno tesnilo

UNI MS lepilno tesnilo je UV-odporno, trajno elastično, nevtravno vezivno, prebarvljivo hibridno tesnilo na osnovi MS polimera. Primerno je za zatesnitev in lepljenje različnih materialov po vsej hiši, znotraj in zunaj, kot so npr. fasadne membrane OMEGA, stiki pri oknih in strehah ter za lepljenje fug pri talnih oblogah in letvah za oblaganje. Dober oprijem na različne podlage, posebej še na steklo, pločevino, emailirane površine, les, beton, keramiko, omet, plošče iz mehkih lesnih vlaken in različne plastike. Zelo šibek oprijem na notranji mavec.

PREDNOSTI

- skoraj brez vonja, za polnjenje fug
- brez topil, silikonov in izocianata
- trajno elastična lepilna fuga
- prebarvljivo, voododporno, UV- odporno
- temperaturna obstojnost – 40°C do +90 °C
- brez penjenja
- za notranjo in zunanjo rabo
- obdelava na mehkih podlagah
- nekorozivno za kovine

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Kartušah	Tubah
Količina	310 ml	600 ml
Barva Kartušah / Tubah	bela + črna	bela + črna
Posoda velikost / Odmerka	20	20

PODATKI O IZDELKU

Sestava	MS - Polimer
Gostota	1,45 g/cm ³
Temperatura obdelave	+ 5 °C - + 35 °C
A- trdota	25 (±5)
Čas sušenja površine	10 min
Skladiščenje	12 Mesecev zaprto, pri +10° - +25° C, na suhem, brez izpostavljenosti soncu
Sušenje	2 mm / dan
Dopustna skupna deformacija fuge	25 %

10/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

UNI MS Lepilno tesnilo

UNI MS Lepilno tesnilo se z ročno brizgalko enostransko nanese neposredno na čisto, neprašno in nemastno lepilno površino stika. Prah, mast, olja ali ohlapni deli morajo biti odstranjeni, zato pred uporabo priporočamo preizkus oprijema. Potrebno je preučiti, če je dodaten premaz (npr. umetna smola) dovolj elastičen za trajno izdelavo gibljivih fug!



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com