



FASCON EPDM Tejp

EPDM Tejp är idealisk för tätning av byggnader och olika konstruktionsdelar som är utsatta för icke-tryckande vatten. Tack vare sin goda åldersbeständighet lämpar den sig också för ventilerade fasadkonstruktioner mellan panel och underkonstruktion.

AVSEDDANVÄNDNING

- tätning av byggkonstruktionsdelar som inte är utsatta för tryckande vatten
- för ventilerade fasadkonstruktioner





FÖRDELAR

- vattentät - absorberar ej vatten och vatten påverkar inte materialet
- kemisk stabilitet - EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- mycket åldersbeständig
- självhäftande

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	80 mm	100 mm	120 mm
Rulllängd	20 m	20 m	20 m
Kartonginnehåll/rullar	8	7	2

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM gummi	
Tjocklek	1,6 mm	
Temperaturbeständighet	- 35 °C - + 80 °C	
Rivstyrka	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Rivhållfasthet	 356 N	 544 N
Skjuvningsfästighet för anslutningsfogar	625 N/50 mm	
UV-beständighet	tålig	
Brandklass	E	
Färg	svart	
Förvaring	svalt och torrt	

ARBETSANVISNING

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

10/2017_SE

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com