



OMEGA LIQUID Tätningspasta

OMEGA LIQUID Tätningspasta är ett tätningsmedel för utomhusbruk som kan appliceras med pensel. Detta vattenbaserade tätningsmedel är särskilt lämpligt för att skapa skarvfria tätningar vid kritiska punkter på fönsterpartier, som en andra dräneringsnivå under fönsterbänkar, vid genomföringar i ytterväggen som skydd mot regn samt är idealisk för tillfälliga tätningar av massivträ vid väggöppningar och vindskivor. Lämpar sig inte för byggelement som utsätts för stående vatten (t.ex. källare). OMEGA LIQUID Tätningspasta häftar med många ytor såsom trä, betong, lättbetong, metall, polyester, väggskivor, expanderade skumpaneler (EPS, XPS, PUR)

AVSEDDANVÄNDNING

- En andra dräneringsnivå under fönsterblecket
- Materialkombinationer
- Massivträelement
- För ytterväggar
- Genomföringar

FÖRDELAR

- permanent elastiskt
- fritt från lösningsmedel
- ogenomträngligt för vatten
- sömlös skarvtätning
- häftar med nästan alla ytor
- kan täckas med lim eller spackel
- enkomponent
- temperaturbeständig till 80° C

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Storlekar hink	7 kg	25 kg
----------------	------	-------

PRODUKTDATA

Material	water-based polyacrylate dispersion
Konsistens	pastaliknande
Täckning	0,5 kg/m ² på jämna ytor
Densitet vid 20 °C	1,45 g/cm ³
Beläggningens tjocklek	0,5 - 1,5 mm beroende på underlaget
Arbetstemperatur	+ 5 °C - + 35 °C
pH-värde	2500
Avluftningstid	2 timmar
UV-stabilitet	2 månader
Förvaring	12 månader i originalförpackning, torrt och fritt från frost
Färg	beige

OMEGA LIQUID SKARVTEJP

Material	glasfiber med bindemedel av karbamidharts och polymerdispersion
Rullbredd	50 mm
Rulllängd	25 m
Tjocklek	0,35 mm
Kartonginnehåll	8 rullar

09.2017_SE

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

OMEGA LIQUID Tätningspasta

Ytan måste vara frostfri, stabil, fri från damm, smuts, olja, fett och släppmedel. Applicera ett jämnt lager OMEGA LIQUID Tätningspasta med rulle eller pensel. För att överbrygga sprickor och mellanrum som är > 3 mm och det kan förväntas rörelser i byggkomponenten skall OMEGA LIQUID Skarvtejp användas. I dylika fall skall ett tunt lager appliceras, teipen bäddas in och ytterligare ett lager appliceras. Sprickor och mellanrum som är < 3mm kan korrigeras genom att ett enda tjockt skikt appliceras med pensel. De särskilda egenskaperna som OMEGA LIQUID Skarvtejp har är dess dimensionsstabilitet och dess våtstyrka. Skyddas från regn, stänk och frost i ca 5 timmar efter applicering. Fukt förlänger härdningstiden. Använd inte på vått underlag och i stående vatten. Verktyg rengörs med vatten efter användning förutsatt att tätningspastan inte torkat helt.

TILLÄMPNINGSEXEMPEL – EN ANDRA DRÄNERINGSNIVÅ UNDER FÖNSTERBLECK

(1)

Underlaget måste ha en slät yta, fri från damm och smuts. Det ska vara minst 5 ° lutning. Det måste finnas urtagningar för fönsterblecket.

(2)

OMEGA LIQUID Tätningsmassa appliceras med pensel. Allt från fönsterkarmen, över skumfogen och fram till slutet av väggen måste täckas. Även vid de urtagna kanterna ska OMEGA LIQUID Tätningsmassa strykas på.

(3)

LIQUID Armeringstejp ska placeras över alla hörn och fogar och ska pressas in i tätningsmassan. Skumfogen måste täckas helt med en tejpremsa som ska gå minst en centimeter in på fönsterramen respektive väggen.

(4)

När tätningsmassan har torkat ska ett andra lager appliceras. Se till att LIQUID Armeringstejp täcks helt och hållet. När tätningsmassan är torr kan själva fönsterblecket installeras. Det går att applicera flexibelt betonglim (C2, S1) direkt på det torra tätningsmedlet. Fönsterblecket ska fästas på ett sådant sätt att vatten kan rinna av även i den lägre vattenbärande nivån.

TILLÄMPNINGSEXEMPEL



En andra dräneringsnivå under fönsterblecket
Materialkombinationer
Massivträelement
För ytterväggar
Genomföringar

TILLÄMPNINGSEXEMPEL – FÖNSTERBLECK



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com