



## ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Vattenbaserad primer för smuliga betong-, puts- och murade underlag.

## FÖRDELAR

- Stabiliserar gammal puts och ger den större täthet.
- Balanserar uppsugningsförmågan på underlaget under mineralisk täckputs



# OMEGA PoBit Primer

OMEGA PoBit Primer används för att stärka gammal och skadad puts och för att balansera dess uppsugningsförmåga. Produkten kan även användas på ny puts ifall den är smulig eller dammig. Det förbättrar vidhäftningsförmågan och ger en jämn vidhäftning. Primern stabiliserar och tätar även på gipsputs, asbest-cement, trä och betong.

## LEVERERAS I FÖLJANDE STORLEKAR

Förpackning	5 liter
-------------	---------

## PRODUKTDATA

Sammansättning	Enkomponents vattenbaserad förbättring av vidhäftningsförmågan
Konsistens	Mjölkaktig vätska
Förbrukning	1 liter per ca 5 m <sup>2</sup>
Specifik vikt EN 2811-1	1.01 ± 0.02 kg/l
Färg	vit
Förvaring	24 månader öppnad, torr, frostfri
Väntetid till klubbfri härdning	ca 3 timmar

## OMEGA POBIT HÄRDNINGSACCELERATOR

är endast avsedd för blandning i PoBit tätningspasta och förkortar härdningstiden vid låga temperaturer

Sammansättning	Vattinig silikat-lösning
Förpackning	100 g flaska per 10 kg PoBit tätningspasta

# HANTERINGSDIREKTIV

## OMEGA PoBit Primer

### Förberedande av underlaget:

För att arbetet skall lyckas är det mycket viktigt att ytan som skall behandlas är torr, ren och fri från lösa delar. Inga rester av fett eller olja får förekomma, gammal färg skall tas bort helt.

### PÅLÄGGNING

OMEGA PoBit Primer läggs på med pensel, rulle eller sprutapparat. Beroende på underlagets uppsugningsförmåga kan OMEGA PoBit Primer späs ut med vatten innan den läggs på. Vattentillsatsen kan variera mellan 1:1 till 1:2. Under torkningen får primern inte bilda en hinna på ytan. Den skall tränga helt in i underlaget.

### FÖRBRUKNING

Förbrukningen av OMEGA PoBit Primer är helt beroende på hur underlaget ser ut och hur porös det är. För underlag med medelstor uppsugningsförmåga behövs i genomsnitt 1 liter för cirka 5 m<sup>2</sup>.

### UPPLYSNINGAR

Hanteringstemperaturen för OMEGA PoBit Primer minst +5°C. OMEGA PoBit Primer är inte frosttålig. Förpackningen skall förvaras skyddad från direkt solljus. Förvaringstemperaturen får inte sjunka under +5°C.



## HANTERINGSDIREKTIV OMEGA PoBit Härdningsaccelerator

100 g flaskan räcker till en 10 kg förpackning PoBit tätningspasta. Använd inte mer än en flaska per förpackning. Blanda PoBit tätningspastan och PoBit Härdningsacceleratorn noga och använd blandningen inom 1 timme.

### Informationer:

- Flaskorna skall förvaras väl tillslutna
- Produkterna skall blandas noga och användas inom 1 timme
- Underlaget skall vara så torrt som möjligt



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenbomer Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Box 20059  
161 02 BROMMA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com