



## FÖRDELAR

- nästan luktfri, kan målas över
- fri från lösningsmedel, silikon och isocyanat
- permanent elastisk fog
- vattenresistent, UV-resistent
- resistent mot temperaturer från – 40°C till +100°C
- fyller skarvar
- skummar ej
- för inom- och utomhusbruk
- användbar på fuktiga underbryter
- icke-korrosivt för metaller

# UNI MS Fog- och tätningssmassa

UNI MS Fog- och tätningssmassa är en UV-resistent, permanent elastisk hybridtätningssmassa med MS-polymerbas som kan målas över och är neutralt härdande. Produkten är lämplig för tätning och limning av en mängd olika ämnen i en byggkonstruktion, inomhus och utomhus, såsom t.ex. OMEGA Fasadfoder, som glastätningssmedel, för fogar vid fönster, i sanitära faciliteter och taktytor samt för limning och fugefterbehandling på golv och lister.

God vidhäftning till ett antal underbryter, i synnerhet till glas, plåt, emaljtytor, trä, betong, keramik, sten, plast. Mycket dålig vidhäftning till ren gips.

## FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackningsenhet	Patron	Slang
Mycket	310 ml	600 ml
Färg (härdat)	vit + svart	vit + svart
Kartonginnehåll/bit	20	20

## PRODUKTDATA

Sammansättning	1-komponents MS-polymer
Densitet	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Arbetstemperatur	+ 5 °C - + 35 °C
Shore-klass A	25 (±5)
Skinnbildningstid	10 min
Förvaring	12 månader obruten förpackning, +10° - +25° C, torrt utan direkt exponering för solljus
Fullständig härdning	2 mm / dag
Tillåten total deformation av fog	25 %

10/2017\_SE

# ISOCELL

# ARBETSANVISNINGAR

## UNI MS Fog- och tätningssmassa

UNI MS Fog- och tätningssmassa appliceras med handhållen tryckpistol direkt på en sida av en ren yta eller skarv som är fri från fett och damm. Damm, fett, olja eller lösa delar måste tas bort. Vi rekommenderar ett vidhäftningstest före applicering. En kontroll ska utföras på huruvida ytterligare beläggning (t.ex. syntetisk lack) är elastisk nog för att klara konstant rörelse i skarven.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com