



FÖRDELAR

- ett starkare primerskikt
- arbetstemperatur från -10° C
- resistent till + 100° C
- snabbtorkande och dryg
- rekommenderas särskilt vintertid

UNI Primer

UNI Primer är en högkvalitativ, lösningsmedelsbaserad syntethartsprimer för beredning av underlaget för optimering av de vidhäftande egenskaperna hos kallhårdande tejp, kalla självhäftande takunderlag m.m. Den kan användas på alla sugande mineraliska underlag t.ex. betong, tegel, trä, m.m. Fördelar jämfört med bitumen primer: temperaturbeständighet upp till 100 °C och kan användas ned till -10 °C. Den tränger in 3mm i ytan och bildar en fast vidhäftning mellan material och lim. Den är snabbtorkande, på sommaren ca 15 min, på vintern 30 - 45 min.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackning	1 l	5 l
Kartong	9	1

PRODUKTDATA

Torktid Sommar / Vinter	10 min / 30 - 45 min
Bearbetningstemperatur	- 10 °C - + 35 °C
Temperaturbeständighet	+ 100 °C
Åtgång	5 m ² / Liter
Lagringsduglighet	12 månader i försluten förpackning ta i beaktande att den är lättantändlig

12/2017_SE

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

UNI Primer

Underlaget ska vara plant, fast, torrt och fritt från fett, olja och damm. Applicera ett jämnt lager UNI Primer med rulle eller pensel (två strykningar på porösa ytor).

Låt torka. Skyddshandskar och skyddsglasögon skall användas som skydd mot lösningsmedlet. Sörj för god ventilation.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com