



FÖRDELAR

- förbättrad häftning
- transparent
- snabb applicering
- kort avluftningstid
- bildar en vidhäftande film, självhäftande

UNI Sprayprimer

UNI Sprayprimer är ett högklassigt lösningsmedelsbaserat syntetiskt gummi för optimal vidhäftning av alla tejp-er med akryl-, butyl- och bitumengummibas. Den kan användas på alla absorberande mineralunderlag, såsom puts, betong, rendering, lättbetong, tegel och kalkmurverk som redan behandlats med diktning samt på trä och träkompositmaterial.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Behållare	500 ml
Kartong / Burkar	12

PRODUKTDATA

Sammansättning	syntetiskt gummi
Avluftningstid Sommar / Vinter	10 min / 20-40 min
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 35 °C
Täckning	50 lfm (vid 4 cm sprayning)
Lagringsduglighet	12 månader obruten förpackning + 5 °C - + 25 °C , inget direkt solljus

11.2017_SE

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

UNI Sprayprimer

Underlaget ska vara plant, fast och fritt från fett, olja och damm. Täck över intilliggande ytor och golv. Bär lösningsmedelssäkra handskar och skyddsglasögon.

Spreja UNI Sprayprimer noggrant på underlaget. Upprepa proceduren om ytorna är högabsorberande. Skydda den sprejade ytan från fukt, damm m.m. Kontrollera kompatibiliteten med intilliggande material. UNI Sprayprimer kan inte målas över. Färg, lack och syntetmaterial kan påverkas. Torka av sprayhuvudet med en trasa då arbetet avbryts.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com